

畳表規格

① 極 (JA商品名 ひのさらさ)

経糸	規格	等級	経糸本数	幅 (cm)	切物		原草選別の目安
					長さ	重量	
麻+	本間	極	136	95.0 (+) 0.5	208 以上	3.00 以上	139.4cm (4尺6寸) 以上
	三六	極	130	91.0 (+) 0.5	199 以上	2.80 以上	136.4cm (4尺5寸) 以上
	五八	極	128	89.0 (+) 1.0	194 以上	2.50 以上	130.3cm (4尺3寸) 以上
麻+	本間	極	136	95.0 (+) 0.5	208 以上	2.80 以上	139.4cm (4尺6寸) 以上
	三六	極	130	91.0 (+) 0.5	199 以上	2.60 以上	136.4cm (4尺5寸) 以上
	五八	極	128	89.0 (+) 1.0	194 以上	2.30 以上	130.3cm (4尺3寸) 以上

注) 耳毛の長さ 本間 18cm (±) 1cm 三六 16cm (±) 1cm 五八 14cm (±) 1cm

② 特選 (JA商品名 ひのさくら)

経糸	規格	等級	経糸本数	幅 (cm)	切物		原草選別の目安
					長さ (cm)	重量 (kg)	
麻+	本間	特選	136	95.0 (+) 0.5	208 以上	2.80 以上	136.4cm (4尺5寸) 以上
	三六	特選	130	91.0 (+) 0.5	199 以上	2.60 以上	133.3cm (4尺4寸) 以上
	五八	特選	128	89.0 (+) 1.0	194 以上	2.40 以上	127.3cm (4尺2寸) 以上
麻+	本間	特選	136	95.0 (+) 0.5	208 以上	2.60 以上	136.4cm (4尺5寸) 以上
	三六	特選	130	91.0 (+) 0.5	199 以上	2.30 以上	133.3cm (4尺4寸) 以上
	五八	特選	128	89.0 (+) 1.0	194 以上	2.10 以上	127.3cm (4尺2寸) 以上

注) ①長物は受注生産に限ります。

②耳毛の長さ 本間 18cm (±) 1cm 三六 16cm (±) 1cm 五八 14cm (±) 1cm

③ 「ひのみどり」「夕凧」「ひのはるか」「涼風」
優【特・1・2】 (JA商品名 ひのさやか)

経糸	規格	等級	経糸本数	幅 (cm)	切物		長物		耳毛 (cm)
					長さ (cm)	重量 (kg)	長さ (m)	重量 (kg)	
麻	本間	特等	136	95.0 (+) 0.5	208 以上	2.20 以上	21.3 以上	22.3 以上	15 (±) 2
		1等	//	//	//	2.00 以上	//	20.3 以上	15 (±) 2
	三六	特等	130	91.0 (+) 0.5	199 以上	2.10 以上	20.5 以上	21.3 以上	13 (±) 2
		1等	//	//	//	1.90 以上	//	19.3 以上	13 (±) 2
	五八	特等	128	89.0 (+) 1.0	194 以上	1.90 以上	20.0 以上	19.3 以上	12 (±) 2
		1等	//	//	//	1.75 以上	//	17.8 以上	12 (±) 2
綿	本間	特等	136	95.0 (+) 0.5	208 以上	2.00 以上	21.3 以上	20.3 以上	15 (±) 2
		1等	//	//	//	1.85 以上	//	18.8 以上	15 (±) 2
		2等	//	//	//	1.70 以上	//	17.3 以上	10 (±) 2
	三六	特等	130	91.0 (+) 0.5	199 以上	1.90 以上	20.5 以上	19.3 以上	13 (±) 2
		1等	//	//	//	1.75 以上	//	17.8 以上	13 (±) 2
		2等	//	//	//	1.60 以上	//	16.3 以上	10 (±) 2
	五八	特等	128	89.0 (+) 1.0	194 以上	1.75 以上	20.0 以上	17.8 以上	10 (±) 2
		1等	//	//	//	1.60 以上	//	16.3 以上	8 (±) 2
		2等	//	//	//	1.50 以上	//	15.3 以上	8 (±) 2

注) Wも可

原草選別の目安

品名	長さ (cm)	品名	長さ (cm)
麻糸本間	130cm (4尺3寸) 以上	綿糸本間	120cm (4尺) 以上
麻糸三六	125cm (4尺1寸) 以上	綿糸三六	115cm (3尺8寸) 以上
麻糸五八	120cm (4尺) 以上	綿糸五八	110cm (3尺6寸) 以上

2、検査基準

- (1) 染 土 天然染土100%で、着色剤の使用は禁止する。
- (2) 経 糸 ①天然繊維100%の糸を使用。(化繊混紡糸の使用を禁止する)
②熊本県産畳表の印として、又経糸規格適正品としての証しとして必ず県証糸を挿入すること。
③W経糸の本数割合はジュード麻糸：別糸=2：1以上とし、別糸の本数は本間44本・三六42本・五八41本以上とする。
- (3) 品位・色沢 品種「ひのみどり」固有の特性を有するもので元白、先枯れ、変色茎等の混入度合いにより区別する
- (4) 仕上げ 仕上げは完全に行ったもので乾燥は水分12%以内であること。織傷等は検査員の判定によりその箇所を差引く。
- (5) 検査印 上記以外のひのみどり製品については検印の表示は行わない。

3、留意事項

- (1) 畳表の規格の重量基準は各等級毎の下限を示すものである。
- (2) 製品には必ず生産者名、重量、国産表示等を添付すること。
- (3) 選別基準は目安として示してあるが、この他に色調の異なるい草は色合わせを行い区分すること。長さの選別基準は、畳表の種類毎の下限を示すもので元白等の程度によって充分吟味し区別するものとする。
- (4) 出荷者は検査に立ち会い、検査員の指導を受けること。
- (5) **キズ表や不適格表の返品については、自己責任において処置する。**

本規約は平成20年4月1日より実施する。